07/2020

Elastic weiss

Polyester-Feinspachtel weiss

CHARAKTERISTIK

Elastic weiss ist ein speziell für den Autolackierer entwickelter und höchsten Qualitätsansprüchen gerecht werdender 2K-Polyesterspachtel

- Hoher Qualitätsstandard
- Der optimale Werkstoff für den Autolackierer
- Nur für Stahluntergründe
- Nicht für Zink- und Aluminiumuntergründe

EINSATZGEBIET

Dieser Feinspachtel kann aufgrund seiner Eigenschaften zum Verfüllen von Poren im Füll- und Basisspachtelbereich, aber auch zum Ausbessern von kleinen Kratzern und Lackschäden verwendet werden.

PRODUKTANGABEN

- Lieferviskosität bei 20°C: pastös
- VOC - Gehalt: 2004/42/IIB (b) (250) <250g/l
- Farbton: weiss

VERARBEITUNG

UNTERGRUND:

Der Untergrund muß sauber, trocken und fettfrei sein.

DOSIERUNG:

Zugabe von 2-3 Gew% Härterpaste.

VOSSCHEMIE GMBH
Esinger Steinweg 50
D-25436 Uetersen

Telefon +49 (0) 4122/717 -0
Telefax +49 (0) 4122/717-158
E-Mail info@vosschemie.de

www.carsystem.org
www.vosschemie.de

Eine Überdosierung der Härterpaste ist zu vermeiden. Es kann hier zum Durchbluten und zu Farbtonveränderungen im Decklacksystem kommen.

TOPFZEIT:
Elastic weiss: 3-4 Minuten bei + 20°C Raumtemperatur
Elastic weiss lang: 5-6 Minuten bei + 20°C Raumtemperatur
Elastic weiss extra lang: 9-10 Minuten bei + 20°C Raumtemperatur

REAKTIONSTEMPERATUR:
mindestens +5°C.

AUFTRAG:
Spachteln

TROCKENZEIT:
Lufttrocknung bei +20°C Raumtemperatur, 20 - 30 Min

SCHLEIFBARKEIT:
Im Anschluss an die vorgegebenen Trocknungszeiten.

Als Füllspachtel
Vorschliff - Trocken mit P80 - P120
Nachschliff - Trocken mit P120 - P 240
Als Feinspachtel
Vorschliff - Trocken mit P120 - P180
Nachschliff - Trocken mit P180 - P240

ÜBERARBEITUNG:
Der Feinspachtel kann mit CS Spray überarbeitet werden

LAGERUNG:
Ca. 6 - 8 Monate bei 18 - 20° C im geschlossenen Originalgebinde

07/2020

SICHERHEITSHINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert worden sollte.

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Copyright VOSSCHEMIE

VOSSCHEMIE GMBH
Esinger Steinweg 50
D-25436 Uetersen

Telefon +49 (0) 4122/717 -0
Telefax +49 (0) 4122/717-158
E-Mail info@vosschemie.de

www.carsystem.org
www.vosschemie.de